

DS-702

750 ml spuitbus

KENMERKEN

- **tolueenvrij**
- **niet-chloorhoudend (NC)**
- **gelijkmatig spuitbeeld**
- **snel en eenvoudig aan te brengen**
- **snel drogend**
- **hoog vastestofgehalte**
- **hoge hittebestendigheid**
- **lange opentijd**



TOEPASSINGEN

- EPDM-dakbedekking op MDF, spaanplaat, multiplex, OSB
- isolatieplaten, beton, metselwerk, baksteen, meeste metalen

PRODUCTOMSCHRIJVING

DS-702 is een niet-chloorhoudende, tolueenvrije spuitlijm met een hoog vastestofgehalte, een uitstekende aanvangshechting en een lange opentijd.

DS-702 is ontwikkeld voor het verlijmen van EPDM-rubber op diverse ondergronden, waaronder MDF, spaanplaat, multiplex, OSB en ander plaatmateriaal van hout, evenals isolatieplaten, beton, metselwerk, baksteen en de meeste metalen.

Test altijd een klein deel van de materialen om de geschiktheid van het product voor de toepassing te beoordelen.

Niet te gebruiken op flexibel PVC of EPS (piepschuim).

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Type	DS-702
Vaste stoffen	± 40%
Hittebestendigheid	-40 tot +130 °C
Spuitbereik	ca. 6 m²
Spuitpatroon	webspray
Kleur	groen
Droogtijd	3-4 min.
Opentijd	tot 60 min.
Oplosmiddel	aceton | cyclohexaan
Drijfgas	dimethylether
VOC	590 g/l
Houdbaarheid	max. 12 mnd.
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Handwals medium
Voor het krachtig en gelijkmatig aandrukken van het EPDM-membraan.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik buiten of in een goed geventileerde ruimte.

1. Zorg dat het dakoppervlak schoon, droog en vrij van staand water is. Verwijder eventueel staand water en laat het oppervlak minimaal 1 uur drogen voordat je de lijm aanbrengt.
2. Spuitbus goed schudden voor gebruik.
3. Zorg dat het membraan op maat is gesneden en klaarligt om te verlijmen.
4. Houd de spuitbus circa 90° ten opzichte van het oppervlak en breng een gelijkmatige laag lijm aan op beide ondergronden met een dekking van 80-100%. Spuit één zijde verticaal in en de andere zijde horizontaal.
5. Voorkom plasvorming van de lijm.
6. Breng DS-702 niet aan op de naadoverlappingen van het membraan.
7. Laat het oplosmiddel uitdampen totdat de lijm vingerdroog is voordat je het membraan in positie legt. Het drogen duurt circa 2 tot 5 minuten, afhankelijk van de ondergrond, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Te veel spuiten en/of opeenhoping van de lijm zal de droogtijd verlengen.
8. Druk het membraan aan met een bezem of handwals om volledig contact te garanderen.
9. Houd na het spuiten de spuitbus ondersteboven en spuit totdat de spuitmond vrij is van lijm.

BELANGRIJK

DS-702 droogt binnen 3 tot 4 minuten onder normale condities, dit kan afwijken door verschil in temperatuur en/of luchtvochtigheid. Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen zullen de droogtijd vertragen. Let op condensvorming. Bij het uitdampen van het oplosmiddel daalt de temperatuur boven de lijmlaag. Bij een hoge luchtvochtigheid en/of zeer lage temperaturen kan zich hierdoor condens vormen op de lijmlaag, waardoor er geen hechting plaatsvindt. Voorkom condensvorming door onder goede omstandigheden te werken en de materialen te acclimatiseren voor gebruik.

OPSLAG

Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde/stabiele omgeving tussen de 15 en 35 °C en niet in direct zonlicht. Niet op een koude vloer laten staan, zoals bijv. tegels en beton. Lage temperatuur van de lijm in de spuitbus kan leiden tot onherstelbare schade. Opgeslagen onder goede omstandigheden, in de originele, ongeopende spuitbus, is het product 12 maanden houdbaar.

Voorkom bevriezing van het product.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor het veiligheidsinformatieblad behorende bij het door jou aangeschafte product verwijzen wij je naar onze website, **www.spuitlijmconcurrent.nl**. Hier kun je alle veiligheidsinformatiebladen downloaden, opslaan of printen. Spuitlijmconcurrent B.V. wijst al haar klanten op het belang om het juiste veiligheidsinformatieblad in huis te hebben en hier kennis van te nemen.

DISCLAIMER

Alle door Spuitlijmconcurrent B.V. verstrekte informatie, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn samengesteld op basis van fabrieksgegevens en praktijkervaringen. Aangezien Spuitlijmconcurrent B.V. geen controle heeft op de manier waarop en de omstandigheden waaronder onze producten gebruikt worden, het uitgevoerde werk of eindproduct vervaardigd door de aankoper en/of verwerker, kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten. Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van het product voor de toepassing ligt bij de aankoper en/of verwerker. Test daarom de lijm altijd eerst onder de beoogde condities/omstandigheden en voor de specifieke toepassing. De aansprakelijkheid van Spuitlijmconcurrent B.V. is beperkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden Spuitlijmconcurrent B.V., zoals deze zijn gepubliceerd op www.spuitlijmconcurrent.nl onder “downloads”, verstrekt worden bij elke orderbevestiging, factuur verzonden per e-mail en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland.