


# DS-708

## 22,1 L drukvat

### KENMERKEN

- tolueenvrij
- niet-chloorhoudend (NC)
- gelijkmatig spuitbeeld
- snel en eenvoudig aan te brengen
- snel drogend
- hoog vastestofgehalte
- hoge hittebestendigheid
- lange opentijd




## TOEPASSINGEN

- EPDM-dakbedekking op MDF, spaanplaat, multiplex, OSB
- Isolatieplaten, beton, metselwerk, baksteen, meeste metalen

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**DS-708** is een niet-chloorhoudende, tolueenvrije spuitlijm in drukvat met een hoog vastestofgehalte, een uitstekende aanvangshechting en een lange opentijd.

**DS-708** is ontwikkeld voor het verlijmen van EPDM-rubber op diverse ondergronden, waaronder MDF, spaanplaat, multiplex, OSB en ander plaatmateriaal van hout, evenals isolatieplaten, beton, metselwerk, baksteen en de meeste metalen.

Test altijd een klein deel van de materialen om de geschiktheid van het product voor de toepassing te beoordelen.

**Niet te gebruiken op flexibel PVC of EPS (piepschuim).**

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

| | |
|---|---|
| **Type** | DS-708 |
| **Vaste stoffen** | ± 40% |
| **Hittebestendigheid** | -40 tot +130 °C |
| **Spuitbereik** | ca. 180 m² |
| **Spuitpatroon** | webspray |
| **Kleur** | groen |
| **Droogtijd** | 3-4 min. |
| **Opentijd** | tot 60 min. |
| **Oplosmiddel** | aceton \| cyclohexaan |
| **Drijfgas** | dimethylether |
| **VOC** | 590 g/l |
| **Houdbaarheid** | max. 12 mnd. |

## AANBEVOLEN ACCESSOIRES



**Spray Gun Eco**
Lichtgewicht spuitpistool. Ook met lans leverbaar.



**Spray Gun Premium**
Professioneel spuitpistool voor intensief gebruik en een fijn, gelijkmatig spuitbeeld.



**Spuitslang**
Flexibele slang tussen canister en spuitpistool. Verkrijgbaar in 3, 5,5 en 8 meter.



**Bandverwarmer**
Houdt de lijm in de canister op de juiste verwerkings-temperatuur, ook bij lage omgevings-temperaturen.



**Handwals medium**
Voor het krachtig en gelijkmatig aandrukken van de verlijmde materialen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

**Gebruik buiten of in een goed geventileerde ruimte.**

1. Zorg dat het dakoppervlak schoon, droog en vrij van staand water is. Verwijder eventueel staand water en laat het oppervlak minimaal 1 uur drogen voordat je de lijm aanbrengt.
2. Monteer een geschikte spuitmond (nozzle) op het spuitpistool. Gebruik een spuitpistool met een lans van 600 mm, zodat je de lijm staand kunt aanbrengen.
3. Sluit de slang aan op het drukvat en het spuitpistool op de slang en draai de koppelingen goed vast.
4. Open rustig de kraan op het drukvat. De kraan moet open blijven totdat het drukvat leeg is. Blokkeer na elk gebruik het spuitpistool met de stelschroef. Draai de kraan niet dicht: de lijm droogt dan op in de slang en het pistool, wat verstoppingen veroorzaakt.
5. Zorg dat het membraan op maat is gesneden en klaarligt om te verlijmen.
6. Houd het spuitpistool loodrecht (90°) op het oppervlak en breng een gelijkmatige laag lijm aan op beide ondergronden, met een dekking van 80-100%. Spuit één zijde verticaal in en de andere zijde horizontaal. DS-708 is een contactlijm: er moet dus voldoende lijm op beide oppervlakken aanwezig zijn.
7. Voorkom plasvorming van de lijm.
8. Breng DS-708 niet aan op de naadoverlappingen van het membraan.
9. Laat het oplosmiddel uitdampen totdat de lijm vingerdroog is voordat je het membraan in positie legt. Het drogen duurt circa 2 tot 5 minuten, afhankelijk van de ondergrond, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Te veel spuiten en/of opeenhoping van de lijm zal de droogtijd verlengen.
10. Druk het membraan aan met een bezem of handwals om volledig contact te garanderen.
11. Verwijder na het spuiten de spuitmond en spoel deze met een geschikt reinigingsmiddel voordat de lijm is uitgehard.

## BELANGRIJK

**DS-708** droogt binnen 3 tot 4 minuten onder normale condities, dit kan afwijken door verschil in temperatuur en/of luchtvochtigheid. Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen zullen de droogtijd vertragen. Let op condensvorming. Bij het uitdampen van het oplosmiddel daalt de temperatuur boven de lijmlaag. Bij een hoge luchtvochtigheid en/of zeer lage temperaturen kan zich hierdoor condens vormen op de lijmlaag, waardoor er geen hechting plaatsvindt. Voorkom condensvorming door onder goede omstandigheden te werken en de materialen te acclimatiseren voor gebruik.

## OPSLAG

Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde/stabiele omgeving tussen de 15 en 35 °C en niet in direct zonlicht. Niet op een koude vloer laten staan, zoals bijv. tegels en beton. Lage temperatuur van de lijm in het drukvat kan leiden tot onherstelbare schade. Opgeslagen onder goede omstandigheden, in het originele, ongeopende drukvat, is het product 12 maanden houdbaar.

**Voorkom bevriezing van het product.**

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor het veiligheidsinformatieblad behorende bij het door jou aangeschafte product verwijzen wij je naar onze website, **www.spuitlijmconcurrent.nl**. Hier kun je alle veiligheidsinformatiebladen downloaden, opslaan of printen. Spuitlijmconcurrent B.V. wijst al haar klanten op het belang om het juiste veiligheidsinformatieblad in huis te hebben en hier kennis van te nemen.

**DISCLAIMER**

Alle door Spuitlijmconcurrent B.V. verstrekte informatie, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn samengesteld op basis van fabrieksgegevens en praktijkervaringen. Aangezien Spuitlijmconcurrent B.V. geen controle heeft op de manier waarop en de omstandigheden waaronder onze producten gebruikt worden, het uitgevoerde werk of eindproduct vervaardigd door de aankoper en/of verwerker, kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten. Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van het product voor de toepassing ligt bij de aankoper en/of verwerker. Test daarom de lijm altijd eerst onder de beoogde condities/omstandigheden en voor de specifieke toepassing. De aansprakelijkheid van Spuitlijmconcurrent B.V. is beperkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden Spuitlijmconcurrent B.V., zoals deze zijn gepubliceerd op www.spuitlijmconcurrent.nl onder “downloads”, verstrekt worden bij elke orderbevestiging, factuur verzonden per e-mail en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland.