

DS-715

Primer · 22,1 L drukvat

KENMERKEN

- **gelijkmatig spuitbeeld**
- **snel en eenvoudig aan te brengen**
- **snel drogend**
- **hoog vastestofgehalte**
- **hoge hittebestendigheid**
- **lange opentijd**



TOEPASSINGEN

- primen van houten, betonnen en metalen dakvloeren
- voorbehandeling vóór het verlijmen van dakmembranen

PRODUCTOMSCHRIJVING

DS-715 is een spuitbare primer in drukvat met een hoog vastestofgehalte, ontwikkeld voor het voorbehandelen van houten, betonnen en metalen dakvloeren voordat het dakmembraan wordt verlijmd.

DS-715 biedt een goede temperatuurbestendigheid en heeft, mits beschermd tegen bevuiling, een lange opentijd.

Test altijd eerst een klein deel van de materialen. Sommige vinylsoorten bevatten weekmakers die de lijm op termijn kunnen verweken. Bij twijfel, eerst testen.

Niet te gebruiken op flexibel PVC of EPS (piepschuim).

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Type	DS-715
Vaste stoffen	± 35%
Hittebestendigheid	tot 105 °C
Spuitbereik	ca. 150 m²
Spuitpatroon	webspray
Kleur	zwart
Droogtijd	1-2 min.
Opentijd	tot 120 min.
Oplosmiddel	dichloormethaan
Drijfgas	koolwaterstof | ether
VOC	669 g/l
Houdbaarheid	max. 12 mnd.

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Spray Gun Eco
Lichtgewicht spuitpistool. Ook met lans leverbaar.



Spray Gun Premium
Professioneel spuitpistool voor intensief gebruik en een fijn, gelijkmatig spuitbeeld.



Spuitslang
Flexibele slang tussen canister en spuitpistool. Verkrijgbaar in 3, 5,5 en 8 meter.



Bandverwarmer
Houdt de lijm in de canister op de juiste verwerkings-temperatuur, ook bij lage omgevings-temperaturen.



Handwals medium
Voor het krachtig en gelijkmatig aandrukken van de verlijmde materialen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik buiten of in een goed geventileerde ruimte.

1. Zorg dat het dakoppervlak schoon, droog en vrij van staand water is. Verwijder eventueel staand water en laat het oppervlak minimaal 1 uur drogen voordat je de primer aanbrengt.
2. Monteer een geschikte spuitmond (bijv. Unijet 9501) op het spuitpistool. Gebruik een spuitpistool met een lans van 600 mm, zodat je de lijm staand kunt aanbrengen.
3. Sluit de slang aan op het drukvat en het spuitpistool op de slang en draai de koppelingen goed vast.
4. Open rustig de kraan op het drukvat. De kraan moet open blijven totdat het drukvat leeg is. Blokkeer na elk gebruik het spuitpistool met de stelschroef. Draai de kraan niet dicht: de lijm droogt dan op in de slang en het pistool, wat verstoppingen veroorzaakt.
5. Zorg dat het membraan op maat is gesneden en klaarligt om te verlijmen.
6. Houd het spuitpistool loodrecht (90°) op het oppervlak en breng een gelijkmatige laag aan met een dekking van 90-100%.
7. Voorkom plasvorming van het product.
8. Laat het oplosmiddel uitdampen totdat de laag vingerdroog is voordat je het membraan in positie legt. Het drogen duurt circa 1 tot 2 minuten, afhankelijk van de ondergrond, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Te veel spuiten en/of opeenhoping zal de droogtijd verlengen.
9. Druk het membraan aan met een bezem of handwals om volledig contact te garanderen.
10. Verwijder na het spuiten de spuitmond en spoel deze met een geschikt reinigingsmiddel voordat de lijm is uitgehard.

BELANGRIJK

DS-715 droogt binnen 2 minuten onder normale condities, dit kan afwijken door verschil in temperatuur en/of luchtvochtigheid. Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen zullen de droogtijd vertragen. Let op condensvorming. Bij het uitdampen van het oplosmiddel daalt de temperatuur boven de lijmlaag. Bij een hoge luchtvochtigheid en/of zeer lage temperaturen kan zich hierdoor condens vormen op de lijmlaag, waardoor er geen hechting plaatsvindt. Voorkom condensvorming door onder goede omstandigheden te werken en de materialen te acclimatiseren voor gebruik.

OPSLAG

Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde/stabiele omgeving tussen de 15 en 35 °C en niet in direct zonlicht. Niet op een koude vloer laten staan, zoals bijv. tegels en beton. Lage temperatuur van de lijm in het drukvat kan leiden tot onherstelbare schade. Opgeslagen onder goede omstandigheden, in het originele, ongeopende drukvat, is het product 12 maanden houdbaar.

Voorkom bevriezing van het product.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor het veiligheidsinformatieblad behorende bij het door jou aangeschafte product verwijzen wij je naar onze website, **www.spuitlijmconcurrent.nl**. Hier kun je alle veiligheidsinformatiebladen downloaden, opslaan of printen. Spuitlijmconcurrent B.V. wijst al haar klanten op het belang om het juiste veiligheidsinformatieblad in huis te hebben en hier kennis van te nemen.

DISCLAIMER

Alle door Spuitlijmconcurrent B.V. verstrekte informatie, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn samengesteld op basis van fabrieksgegevens en praktijkervaringen. Aangezien Spuitlijmconcurrent B.V. geen controle heeft op de manier waarop en de omstandigheden waaronder onze producten gebruikt worden, het uitgevoerde werk of eindproduct vervaardigd door de aankoper en/of verwerker, kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten. Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van het product voor de toepassing ligt bij de aankoper en/of verwerker. Test daarom de lijm altijd eerst onder de beoogde condities/omstandigheden en voor de specifieke toepassing. De aansprakelijkheid van Spuitlijmconcurrent B.V. is beperkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden Spuitlijmconcurrent B.V., zoals deze zijn gepubliceerd op www.spuitlijmconcurrent.nl onder “downloads”, verstrekt worden bij elke orderbevestiging, factuur verzonden per e-mail en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland.