

SPC High Tack

500 ml spuitbus

KENMERKEN

- **hittebestendig tot 110 °C**
- **extreem krachtig**
- **sneldrogend**
- **universeel toepasbaar**
- **DCM-vrij**
- **gelijkmatig en gecontroleerd te verspuiten**



TOEPASSINGEN

- o.a. hout/MDF, HPL, laminaat, rubber, kurk
- linoleum, foam, vilt, leer

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPC High Tack is een krachtige, hittebestendige contactlijm in spuitbus voor uiteenlopende professionele toepassingen in de bouw en industrie. Dankzij het webspuitbeeld kan de lijm gecontroleerd en gelijkmatig op beide te verlijmen oppervlakken worden aangebracht.

SPC High Tack is gebaseerd op SBR-rubber en bevat oplosmiddelen. Sommige ondergronden, zoals bepaalde kunststoffen, laklagen, schuimsoorten, leer en andere oplosmiddelgevoelige materialen, kunnen hierdoor worden aangetast.

Controleer daarom altijd vooraf de hechting en materiaalverdraagzaamheid op een proefstuk.

Niet geschikt voor PE en PP en niet voor temperaturen boven +110 °C.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Type	SPC High Tack
Basis	SBR-rubber
Vaste stoffen	± 35%
Hittebestendigheid	-40 tot +110 °C
Verbruik	70-80 g/m²
Spuitpatroon	webspray
Verwerkingstemp.	+5 tot +40 °C
Droogtijd	3-4 min.
Opentijd	tot 60 min.
Pelkracht initieel	40 N/50 mm
VOC	544 g/l

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Handwals medium
Voor het krachtig en gelijkmatig aandrukken van de verlijmde materialen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik in een goed geventileerde ruimte.

1. Goed schudden voor gebruik.
2. Zorg ervoor dat de te verlijmen oppervlakken droog, stofvrij en vetvrij zijn.
3. Breng de contactlijm rustig en gelijkmatig aan op beide te verlijmen oppervlakken. Houd hierbij bij voorkeur een afstand van circa 30 cm aan tussen de spuitbus en de ondergrond.
4. Breng de lijmbanen bij voorkeur zonder overlap aan. Bij overlappend spuiten dient de aandroogtijd minimaal te worden verdubbeld.
5. Laat de lijm voldoende aandrogen en verbind de materialen zodra de lijm handdroog is, gemiddeld na circa 3 tot 4 minuten.
6. Druk of wals de oppervlakken daarna stevig aan voor een optimale hechting. Gebruik bij voorkeur een handwals.
7. Controleer bij zeer poreuze of open materialen goed of er voldoende contact ontstaat tussen beide lijmlagen. Breng indien nodig een extra laag aan.
8. Controleer bij twijfel altijd vooraf de hechting op een proefstuk.
9. Voorkom verstopping van de spuitmond: houd na elk gebruik de spuitbus onderstеboven en druk de spuitmond in totdat er geen lijm meer uitkomt.
10. Lijmresten kunnen worden verwijderd met de DS-150 Citrus Cleaner of een ander geschikt oplosmiddel zoals terpentine (white spirit).

BELANGRIJK

Verwerk **SPC High Tack** bij een temperatuur tussen +5 en +40 °C. **SPC High Tack** droogt binnen 3 tot 4 minuten onder normale condities, dit kan afwijken door verschil in temperatuur en/of luchtvochtigheid. Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen zullen de droogtijd vertragen. Let op condensvorming. Bij het uitdampen van het oplosmiddel daalt de temperatuur boven de lijmlaag. Bij een hoge luchtvochtigheid en/of zeer lage temperaturen kan zich hierdoor condens vormen op de lijmlaag, waardoor er geen hechting plaatsvindt. Voorkom condensvorming door onder goede omstandigheden te werken en de materialen te acclimatiseren voor gebruik.

OPSLAG

Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde/stabiele omgeving tussen de 5 en 25 °C en niet in direct zonlicht. Niet op een koude vloer laten staan, zoals bijv. tegels en beton. Opgeslagen onder goede omstandigheden, in de originele, ongeopende spuitbus, is het product 24 maanden houdbaar.

Voorkom bevriezing van het product.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor het veiligheidsinformatieblad behorende bij het door jou aangeschafte product verwijzen wij je naar onze website, **www.spuitlijmconcurrent.nl**. Hier kun je alle veiligheidsinformatiebladen downloaden, opslaan of printen. Spuitlijmconcurrent B.V. wijst al haar klanten op het belang om het juiste veiligheidsinformatieblad in huis te hebben en hier kennis van te nemen.

DISCLAIMER

Alle door Spuitlijmconcurrent B.V. verstrekte informatie, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn samengesteld op basis van fabrieksgegevens en praktijkervaringen. Aangezien Spuitlijmconcurrent B.V. geen controle heeft op de manier waarop en de omstandigheden waaronder onze producten gebruikt worden, het uitgevoerde werk of eindproduct vervaardigd door de aankoper en/of verwerker, kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten. Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van het product voor de toepassing ligt bij de aankoper en/of verwerker. Test daarom de lijm altijd eerst onder de beoogde condities/omstandigheden en voor de specifieke toepassing. De aansprakelijkheid van Spuitlijmconcurrent B.V. is beperkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden Spuitlijmconcurrent B.V., zoals deze zijn gepubliceerd op www.spuitlijmconcurrent.nl onder “downloads”, verstrekt worden bij elke orderbevestiging, factuur verzonden per e-mail en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland.