

SPC Universal

21,9 kg drukvat

KENMERKEN

- **sneldrogend**
- **extreem krachtig**
- **hoog vastestofgehalte**
- **universeel toepasbaar**
- **DCM-vrij**
- **eenvoudig en gecontroleerd te verspuiten**



TOEPASSINGEN

- o.a. karton, tapijt, isolatiemateriaal, rubber
- hout, kurk, foam, vilt

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPC Universal is een sneldrogende, universele verspuitbare contactlijm in drukvat voor het snel en efficiënt verlijmen van veelvoorkomende materialen in de bouw en industrie. Het product is geschikt voor professionele toepassingen waarbij een snelle verwerking, een goede aanvangshechting en gebruiksgemak belangrijk zijn.

SPC Universal bevat oplosmiddelen. Sommige ondergronden, zoals bepaalde kunststoffen, laklagen of andere oplosmiddelgevoelige materialen, kunnen hierdoor worden aangetast. Bij zeer poreuze ondergronden moet worden gecontroleerd of er voldoende contact ontstaat tussen beide lijmlagen.

Test daarom altijd vooraf op een proefstuk om de hechting en materiaalverdraagzaamheid te beoordelen.

Niet geschikt voor EPS en XPS en niet voor toepassingen waarbij de lijmverbinding langdurig wordt blootgesteld aan temperaturen boven +55 °C.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Type	SPC Universal
Vaste stoffen	± 30%
Hittebestendigheid	-40 tot +55 °C
Verbruik	70-80 g/m²
Spuitpatroon	webspray
Droogtijd	3-5 min.
Opentijd	tot 60 min.
Pelkracht initieel	30 N/50 mm
VOC	550 g/l

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Spray Gun Eco
Lichtgewicht spuitpistool. Ook met lans leverbaar.



Spray Gun Premium
Professioneel spuitpistool voor intensief gebruik en een fijn, gelijkmatig spuitbeeld.



Spuitslang
Flexibele slang tussen canister en spuitpistool. Verkrijgbaar in 3, 5,5 en 8 meter.



Bandverwarmer
Houdt de lijm in de canister op de juiste verwerkings-temperatuur, ook bij lage omgevings-temperaturen.



Handwals medium
Voor het krachtig en gelijkmatig aandrukken van de verlijmde materialen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik in een goed geventileerde ruimte.

1. Zorg ervoor dat de te verlijmen oppervlakken droog, stofvrij en vetvrij zijn.
2. Monteer een geschikte spuitmond (nozzle) op het spuitpistool.
3. Sluit de slang aan op het drukvat en het spuitpistool op de slang en draai de koppelingen goed vast.
4. Open rustig de kraan op het drukvat. De kraan moet open blijven totdat het drukvat leeg is. Blokkeer na elk gebruik het spuitpistool met de stelschroef. Draai de kraan niet dicht: de lijm droogt dan op in de slang en het pistool, wat verstoppingen veroorzaakt.
5. Breng de contactlijm rustig en gelijkmatig aan op beide te verlijmen oppervlakken. Houd hierbij bij voorkeur een afstand van circa 30 cm aan tussen het spuitpistool en de ondergrond.
6. Breng de lijmbanen bij voorkeur zonder overlap aan. Bij overlappend spuiten wordt meer lijm aangebracht en moet daarom een langere aandroogtijd worden aangehouden.
7. Laat de lijm voldoende aandrogen en verbind de materialen zodra de lijm handdroog is, gemiddeld na circa 3 tot 5 minuten.
8. Druk of wals de oppervlakken daarna stevig aan voor een optimale hechting. Gebruik bij voorkeur een handwals.
9. Controleer bij twijfel altijd vooraf de hechting op een proefstuk.
10. Lijmresten kunnen worden verwijderd met de DS-150 Citrus Cleaner of een ander geschikt oplosmiddel zoals terpentine (white spirit).
11. Verwijder na het spuiten de spuitmond en spoel deze met een geschikt reinigingsmiddel voordat de lijm is uitgehard.

BELANGRIJK

Verwerk **SPC Universal** bij een temperatuur tussen +5 en +40 °C. **SPC Universal** droogt binnen 3 tot 5 minuten onder normale condities, dit kan afwijken door verschil in temperatuur en/of luchtvochtigheid. Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen zullen de droogtijd vertragen. Let op condensvorming. Bij het uitdampen van het oplosmiddel daalt de temperatuur boven de lijmlaag. Bij een hoge luchtvochtigheid en/of zeer lage temperaturen kan zich hierdoor condens vormen op de lijmlaag, waardoor er geen hechting plaatsvindt. Voorkom condensvorming door onder goede omstandigheden te werken en de materialen te acclimatiseren voor gebruik.

OPSLAG

Bescherm tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde/stabiele omgeving tussen de 5 en 25 °C en niet in direct zonlicht. Niet op een koude vloer laten staan, zoals bijv. tegels en beton. Lage temperatuur van de lijm in het drukvat kan leiden tot onherstelbare schade. Opgeslagen onder goede omstandigheden, in het originele, ongeopende drukvat, is het product 24 maanden houdbaar.

Voorkom bevriezing van het product.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor het veiligheidsinformatieblad behorende bij het door jou aangeschafte product verwijzen wij je naar onze website, **www.spuitlijmconcurrent.nl**. Hier kun je alle veiligheidsinformatiebladen downloaden, opslaan of printen. Spuitlijmconcurrent B.V. wijst al haar klanten op het belang om het juiste veiligheidsinformatieblad in huis te hebben en hier kennis van te nemen.

DISCLAIMER

Alle door Spuitlijmconcurrent B.V. verstrekte informatie, adviezen en verwerkingsvoorschriften zijn samengesteld op basis van fabrieksgegevens en praktijkervaringen. Aangezien Spuitlijmconcurrent B.V. geen controle heeft op de manier waarop en de omstandigheden waaronder onze producten gebruikt worden, het uitgevoerde werk of eindproduct vervaardigd door de aankoper en/of verwerker, kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten. Verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van het product voor de toepassing ligt bij de aankoper en/of verwerker. Test daarom de lijm altijd eerst onder de beoogde condities/omstandigheden en voor de specifieke toepassing. De aansprakelijkheid van Spuitlijmconcurrent B.V. is beperkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden Spuitlijmconcurrent B.V., zoals deze zijn gepubliceerd op www.spuitlijmconcurrent.nl onder “downloads”, verstrekt worden bij elke orderbevestiging, factuur verzonden per e-mail en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland.